

性能一覧表

商品名	幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		引裂強さ (N)		破断伸び率 (%)		耐水度 (mm)	認定番号	
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ			
シャガール®	無地	120	50	0.50	370	1176	735	68	39	44	22	1000	F-31268
シャガール®製・ヘリテープ	無地	2	100×2本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シャガール®アート	柄	120	50	0.54	380	1290	858	76	45	56	41	1000	F-28346
テイジン®テトロン®テント プレミアム	無地	94	50	0.48	570	750	730	140	110	21	26	1500	F-27049
テイジン®テトロン®テント	無地	94	50	0.38	430	755	667	147	98	25	29	1500	F-52008
	柄			0.44	530								
ニュー パスティ®	無地	94	50	0.44	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-58017
	柄			0.47	520								
トゥギャザー® II (遮熱)	無地	94	50	0.55	455	755	700	126	102	24	28	1500	FR-03246
ラッシュ® (不燃)	無地	94	50	0.45	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-23031
ストライク® (光触媒)	無地	102	50	0.42	570	2400	1800	90 (※)	8 (※)	4.2	3.8	2000	NM-3086 F-23018
美妙® (遮熱メッシュ)	無地	200	30	0.55	370	1050	850	135 (※)	78 (※)	15	14	—	F-27002
美影® (メッシュ)	無地	200	30	0.50	340	972	906	113	113	21	25	—	F-30306
クッキー® (メッシュ)	無地	200	50	0.47	314	1263	1465	347 (※)	337 (※)	22	24	—	F-25305
シェルパ®クリア TK08B	—	154	50	0.55	680	1190	1170	160 (※)	150 (※)	18	27	2000	F-01022 MME-9011 UW-9004
アウトリア®TK15C	—	104	50	0.73	860	1730	1600	220 (※)	220 (※)	21	30	2000	F-62016 MME-9011 UW-9004
ルミナカット® (遮熱)	—	206	25	0.60	720	1177	1030	226 (※)	196 (※)	18	18	1500	F-23017
Tテックス® II	—	132	25	0.63	700	1127	1078	245 (※)	196 (※)	20	21	1500	F-07054
サーニティ®W	—	195	25	1.02	910	735	686	392 (※)	294 (※)	18	20	1500	F-07053
サニーメイト® II	—	185	25	0.71	720	637	628	128	147	24	27	1500	F-61018

●引裂強さ：※マークはトラベゾイド法で測定、※無しはシングルタング法で測定。

●測定平均値であり、保守地ではありません。

お問い合わせ先

帝人フロンティア株式会社

大阪/〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号中之島フェスティバルタワー・ウエスト31F TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京/〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号NBFコモディオ汐留7F TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076