

商品名	幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		耐水度 (mm)	認定番号	
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ			
NEW ゴーアウト™(遮熱)	200	30	0.32	380	920	710	63 (※)	45 (※)	39	34	1500	FR-05235	
トゥギャザー®II(遮熱)	94	50	0.58	455	755	700	126	102	24	28	1500	FR-03246	
ニュー パスティ®	無地 柄	94	50	0.44	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-58017
				0.47	520								
ラッシュ®(光触媒)	94	50	0.45	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-23031	
ストライク®(不燃)	102	50	0.42	570	2400	1800	90 (※)	80 (※)	4.2	3.8	2000	NM-3086 F-23018	
シャガール®	120	50	0.50	370	1176	735	68	39	44	22	1000	F-27103	
シャガール®製・ヘリテープ	2	100×2本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シャガール®アート	120	50	0.54	380	1290	858	76	45	56	41	1000	F-28346	
テイジン®テトロン®テント	無地 柄	94	50	0.38	430	755	667	147	98	25	29	1500	F-52008
				0.44	530								
美影®	200	30	0.50	340	972	906	113	113	21	25	—	F-30306	
美妙®(遮熱)	200	30	0.55	370	1050	850	135 (※)	78 (※)	15	14	—	F-27002	
クッキー®	200	50	0.47	314	1263	1465	347 (※)	337 (※)	22	24	—	F-25305	
シェルパ®クリア TK08B	154	50	0.55	680	1190	1170	160 (※)	150 (※)	18	27	2000	F-01022 MMEM-9011 UW-9004	
アウテリア®TK15C	104	50	0.73	860	1730	1600	220 (※)	220 (※)	21	30	2000	F-62016 MMEM-9011 UW-9004	
ルミナカット®(遮熱)	206	25	0.60	720	1177	1030	226 (※)	196 (※)	18	18	1500	F-23017	
サーニティ®W	195	25	1.02	910	735	686	392 (※)	294 (※)	18	20	1500	F-07053	
サニーメイト®II	185	25	0.71	720	637	628	128	147	24	27	1500	F-61018	

●引裂強さ：※マークはトラベツイド法で測定、※無しはシングルタング法で測定。

●測定平均値であり、保守地ではありません。

お問い合わせ先

帝人フロンティア株式会社

大阪/〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号中之島フェスティバルタワー・ウエスト31F TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京/〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号NBFコモディオ汐留7F TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076